ООО «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОРГТЕХСТРОЯ»

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 57а, тел. **281-82-53**, тел./факс **281-85-65**
E-mail:ilots@rambler. ru www.laboratory.h1.ru

Аттестат аккредитации Ростехрегулирования
N РОСС RU.0001.21СЛ55
зарегистрирован в Госреестре
04 марта 2009 года

Свидетельство в системе «Росстройсертификация»
N РСС RU.В081.02ИЛ10
от 02 декабря 2008 г.

Исх. № 567/1
от 10.10.2011 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 511 от 10 октября 2011 г.

Заказчик	ООО «Горно-химическая компания», г.Березники
Основание для проведения испытаний	Договор № 68-И от 22.08.11 г.
Наименование материала	Щебень для строительных работ смеси фракций от 5 до 20 мм по ГОСТ 8267-93
Месторождение	Всеволодо-Вильвенское месторождение известняка. Участки: «Переломный», «Южно-Шавринский», Пермский край, г. Александровск
Сведения об образцах (пробах)	Проба щебня смеси фракций от 5 до 20 мм в кол-ве 30 кг Проба отобрана Заказчиком
Акт приемки образцов (проб)	№ 359 от 03.10.11 г.
Регистрационные данные ИЛ	Рег. номер: 359 № 3670 - на определение зернового состава, марки по дробимости по ГОСТ 8269.0-97
Дата испытаний	04.10.11 г., 05.10.11 г.

Результаты испытаний пробы приведены в приложении к протоколу испытаний № 511 от 10.10.11 г.

Заключение:

Щебень смеси фракций от 5-20 мм по дробимости соответствует марке 1200. По показателю зерновой состав, щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, за исключением полного остатка на сите 0.5(d+D), фактическое значение 68,44% при норме от (30 до 60)%.

/Директор ООО «ИЛ Оргтехстроя», эксперт В.Ф. Овчинникова

ИЛ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОРГТЕХСТРОЯ г. ПЕРМЬ

Приложение к протоколу
испытаний № 511 от 10.10.11 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик *ООО «Горно-химическая компания», г.Березники*
Наименование материала *Щебень для строительных работ фр.5-20 мм по ГОСТ 8267-93*
Месторождение *Всеволодо-Вильвенское месторождение известняка. Участки: «Переломный», «Южно-Шавринский» Пермский край, г.Александровск*

Маркировка		Дата испытания	Измеряемый показатель, единица измерения	Требования к ИП		НД на испытание	Результаты испытаний
Заказчика	ИЛ			НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
№ 1	3670/1	04.10.11 г.	Зерновой состав	ГОСТ 8267-93		ГОСТ 8269.0-97	Диаметр отверстий контрольных сит, мм 25 20 12.5 10 5 2.5 <2.5 Частные остатки, % 0 8.74 59.70 12.78 17.46 1.02 0.30 Полные остатки, % 0 8.74 68.44 81.22 98.68 99.70 100
			Полный остаток на сите d (5 мм), % по массе		от 90 до 100		98.68
			Полный остаток на сите 0.5 (d+D) (12.5 мм), % по массе		от 30 до 60		68.44
			Полный остаток на сите D (20 мм), % по массе		до 10		8.74
			Полный остаток на сите 1.25D (25 мм), % по массе		до 0.5		0
			Полный остаток на сите 2.5 мм, % по массе		от 95 до 100		99.70

1	2	3	4	5	6	7	8
№ 1		05.10 11 г.	*Марка по дробимости щебня в насыщенном водой состоянии*	ГОСТ 8267-93	*1200*	ГОСТ 8269.0-97	
	3670/2		Потеря массы при испытании щебня фр.5-10 мм, %		до 11 включ.		9.2 9.4 ср.знач. 9.3
	3670/3		Потеря массы при испытании фр.10-20 мм, %				9.5 9.8 ср.знач. 9.7
			Потеря массы при испытании смеси фр.5-20 мм, %				9.6

/Директор ООО «ИЛ Оргтехстроя», эксперт В.Ф. Овчинникова

Испытатель: Я.В. Лукьянец

Российская Федерация (Россия) Общество с ограниченной ответственностью ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОРГТЕХСТРОЯ г. ПЕРМЬ