ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОРГТЕХСТРОЯ»

✉ 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 57[а], тел. 281-82-53, тел/факс 281-85-65
E-mail: ilots@rambler.ru www.laboratory.h1.ru

Исх. № 567
от 04.10.2011 г.

Аттестат аккредитации Ростехрегулирования
N РОСС RU.0001.21 СЛ55
зарегистрирован в Едином реестре 04 марта 2009 года

Свидетельство в системе «Росстройсертификация»
N РСС RU.B081.02ИЛ10
Действительно до 02 декабря 2011 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 502 от 4 октября 2011 г.

Заказчик	ООО «Горно-химическая компания», г. Березники
Основание для проведения испытаний	Договор № 68-И от 22.08.2011 г.
Вид материала	Щебень смеси фракций от 5 до 20 мм по ГОСТ 8267-93
Место отбора	Всеволодо-Вильвенское месторождение известняка Участки: «Переломный», «Южно-Шавринский» Пермский край, г. Александровск
Сведения об пробах	Проба в количестве 10 кг
Акт приемки образцов	№ 310 от 22.08.2011 г.
Регистрационные данные ИЛ	Рег. № 310 № 3241- на определение марки по морозостойкости по ГОСТ 8269.0-97
Дата испытаний	30.08.2011 г. ÷ 30.09.2011 г.

Результаты испытаний пробы приведены в приложении к протоколу испытаний № 502 от 04.10.2011 г. на стр.2÷3.

Заключение:
Щебень смеси фракций от 5 до 20 мм по морозостойкости соответствует марке F100.

Директор ООО «ИЛ Оргтехстроя», эксперт В.Ф. Овчинникова

Приложение к протоколу
испытаний № 502 от 04.10.11 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Заказчик *ООО «Горно-химическая компания», г.Березники*
Вид материала *Щебень смеси фракций от 5 до 20 мм*
Место отбора *Всеволодо-Вильвенское месторождение известняка*
Участки: «Переломный», «Южно-Шавринский» Пермский край, г. Александровск

Маркировка ИЛ	Дата испытаний	Измеряемый показатель (ИП), единицы измерения	Требования к ИП		НД на испытание	Результаты испытаний
			НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7
		Морозостойкость	ГОСТ 8267-93		ГОСТ 8269.0-97 раздел 4 п.4.12.2	
	30.08.11 г.	*Щебень фр. 5-10 мм*				
3241/1		Масса, г				1000
3241/2		Масса, г				1000
		Щебень фр.10-20 мм				
3241/3		Масса, г				1500
3241/4		Масса, г				1500
		Промежуточные испытания		*F 15*		
		Число циклов попеременного		3		3
	02.09.11 г.	насыщения – высушивания				
3241/1		Масса, г				996
3241/2		Масса, г				997
		Потеря массы после испытания *щебеня* фр. 5-10 мм, %				**0.4**
3241/3		Масса, г				1482
3241/4		Масса, г				1488
		Потеря массы после испытания *щебеня* фр. 10-20 мм, %				***1.0***
		Потеря массы после испытания щебеня смеси фр. 5-20 мм, %		не более 10		***0.8***
		Промежуточные испытания		*F25*		
		Число циклов попеременного		5		5
		насыщения – высушивания				
3241/1	07.09.11 г.	Масса, г				992
3241/2		Масса, г				992
		Потеря массы после испытания *щебеня* фр. 5-10 мм, %				**0.8**

1	2	3	4	5	6	7
3241/3 3241/4	07.09.11 г.	Масса, г Масса, г Потеря массы после испытания *щебня* фр. 10-20 мм, % ***Потеря массы после испытания щебня смеси фр. 5-20 мм, %***	ГОСТ 8267-93	 не более 10	ГОСТ 8269.0-97 раздел 4 п. 4.12.2	1478 1484 **1.3** ***1.2***
3241/1 3241/2 3241/3 3241/4	22.09.11 г.	*Промежуточные испытания* Число циклов попеременного насыщения – высушивания Масса, г Масса, г Потеря массы после испытания *щебня* фр. 5-10 мм, % Масса, г Масса, г Потеря массы после испытания *щебня* фр. 10-20 мм, % ***Потеря массы после испытания щебня смеси фр. 5-20 мм, %***		*F100* 10 не более 5		10 960 958 **4.1** 1426 1442 **4.4** ***4.3***
3241/1 3241/2 3241/3 3241/4	03.10.11 г.	*Промежуточные испытания* Число циклов попеременного насыщения – высушивания Масса, г Масса, г Потеря массы после испытания *щебеня* фр. 5-10 мм, % Масса, г Масса, г Потеря массы после испытания *щебеня* фр. 10-20 мм, % ***Потеря массы после испытания щебеня смеси фр. 5-20 мм, %***		F150 15 не более 5		15 928 912 **8.0** 1348 1386 **8.9** **8.6**
		Марка по морозостойкости щебня смеси фракций от 5 до 20 мм		*F100*		**F100**

/Директор ООО «ИЛ Оргтехстроя», эксперт — В.Ф. Овчинникова
Исполнитель — И.А. Романов